

(誤)

表10.4.3 物理的性質

試験項目	砕 石	砕 砂
絶乾密度 (kg/cm ³)	2.5 以上	2.5 以上
吸水率 (%)	3.0 <u>以上</u>	3.0 <u>以上</u>
安定性試験における損失質量分率 (%)	12 以下	10 以下
すりへり減量 (%)	40 <u>以上</u>	—



(正)

表10.4.3 物理的性質

試験項目	砕 石	砕 砂
絶乾密度 (kg/cm ³)	2.5 以上	2.5 以上
吸水率 (%)	3.0 <u>以下</u>	3.0 <u>以下</u>
安定性試験における損失質量分率 (%)	12 以下	10 以下
すりへり減量 (%)	40 <u>以下</u>	—